

TERMÉKISMERTETŐ

<https://ragasztastechnika.com>

Hikaflex™ 404/05

Készült: 2017.09.

Kiadva: 2020.12.

Műgyanta - diszperzó, módosított.

- Cipőipari kéreganyagok ragasztásához kifejlesztve
- Alkalmas mártó eljáráshoz is
- Magas tapadási tulajdonság

TECHNIKAI ADATOK

Szín:	tejfehér
Sűrűség:	kb. 1,04 g/cm ³
Viszkozitás 20°C-on:	kb. 250 mPas (Brookfield)
Tárolhatóság:	6 hónap

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási utasítások

Feldolgozási hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között

Száradási idő: minimum 10 perc szobahőmérsékleten

Tisztítás: vízzel

Mártsa bele a kéreganyagot a **Hikaflex™ 404/05** ragasztóba és hagyja megszáradni (a ragasztófilm rétegnek színtelennek, átlátszónak kell lennie). Ezt követően aktiválja a kéreganyagot 70-80 °C-on, majd hajtsa végre a ragasztást, nyomja össze az alkatrészeket.

Tisztítási utasítások: A rendelkezésre álló tisztítószerért keressen bennünket.

Csomagolási egység: 10 kg/kanna

Tárolási feltételek: Óvja a közvetlen napfénytől, portól, nedvességtől és magas hőmérséklettől. Tiszta és száraz körülmények között +5 °C és +35 °C között. A termék nem használható fel újra, ha +5 °C alatt tárolja.

Biztonsági utasítások: A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

