

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

HOOCO NEOTEX EXTRA

Készült: 2009.03.

Kiadva: 2010.01.

Bőr, gumi, TR, EVA, krep, parafa és textil anyagok ragasztásához a cipőipar területére.

- **Magas kezdeti tapadás**

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	polikloroprén, oldószeres	
Szín:	borostyánkő	
Sűrűség:	0,82 g/cm ³	DIN 53479
Viszkozitás 20°C-on:	1000 mPas	Brookfield RVT
Nyitott idő:	10 – 90 perc	A hidegragasztás idejét túllépve: melegragasztás +50 °C-on aktiválva

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

A ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt.

A lehűlt ragasztóanyagot legalább 3 napon át tartjuk +25 - +30 °C közötti hőmérsékleten és felhasználás előtt jól keverjük fel.

Munkaelőkészítés

A ragasztandó anyagoknak tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

A bőr, EVA, krep, gumi és TPR anyagokat gondosan csiszoljuk fel. A szívóképes anyagokat kétszer kenjük be.

Ragasztás

A bőrt finoman, gumi anyagokat durvábban (szemcse nagyság 20-24) csiszoljuk fel. A port távolítsuk el.

A ragasztóanyagot egyenletesen hordjuk fel ecsettel.

Hidegragasztás: 10 – 90 perc után a ragasztandó anyagokat illesszük és nyomjuk össze.

Melegragasztás: a hidegragasztás idejét túllépve a ragasztandó anyagokat +50 °C hőmérsékletre felmelegítjük, majd illesztjük és préseljük.

A présnyomás függ az anyag keménységétől, a préseli idő 8 -15 másodperc között alakul.



OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV CR

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Munkaeszközök

Ecsettel vagy géppel

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +18°C hőmérsékleten 6 hónapig tartható el.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

0,6 kg fémdoboz (6 db/karton)

4,0 kg kanna (6 db/karton)

8,0 kg kanna (3 db/karton)

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

