

Ködiglaze S



Általános tulajdonságok	Technológia/bázis	Szilikonkaucsuk
	Terméktípus	Másodlagos tömítőanyag hőszigetelő üvegekhez Ragasztóanyag szerkezeti üvegragasztáshoz
	Kikeményedés	Kétkomponenses kikeményedés Polikondenzációs térhálósodás
	Mechanikai tulajdonságok	Magas szilárdság és rugalmasság Kiváló mechanikai tulajdonságok
	Termékelőnyök	Nagyon jó tapadás Nagyon jó ellenállás az UV-sugárzással szemben



Műszaki adatok

A-komponens

Fizikai tulajdonságok Sűrűség Szín	1,37 g/cm ³ fehéresszürke	DIN EN 542
Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek Eltarthatósági idő	12 hónap	
Szállítási egységek Tartalom	260 kg	hordó

B-komponens

Fizikai tulajdonságok Sűrűség Szín	1,37 g/cm ³ fekete	DIN EN 542
Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek Eltarthatósági idő	12 hónap	
Szállítási egységek Tartalom	26 kg	fém kanna

Általános információk

Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek		
Tárolási hőmérséklet	10 °C - 35 °C között	
Keverési arány (Komp. A : Komp. B) súly szerint	10 : 1	
Keverési arány (Komp. A : Komp. B) térfogat szerint	10 : 1	
Feldolgozási hőmérséklet	15 °C - 35 °C között	
Keverési arány tolerancia	± 10 %	
Kikeményedés		
Fazékidő	20 perc	Kö-vizsgálati módszer 100301; 23 °C
Anyagtulajdonságok		
Illékony összetevők	≤ 0,60 %	EN 1279-4 H melléklet
Fogging (kipárolgás)	látható lecsapódás nélkül	EN 1279-4 C melléklet
A kikeményedett anyag tulajdonságai		
Shore keménység (Típus A)	≥ 38	EN 1279-6 E melléklet; 24 óra után
Shore keménység (Típus A)	46	EN 1279-6 E melléklet; 23 °C; 50 %; 7 nap után
Maximális mozgáselnyelő képesség	12,5 %	
Tapadás - síküveg	0,37 MPa	EN 1279-4 A melléklet; feszültség a metszéspontban (σ_c)
A húzófeszültség névleges értéke	0,14 MPa	EOTA ETAG 002 szerint
Gázáteresztés (argon)	≤ 0,94 g/(m ² ·h)	EN 1279-4 D melléklet
Gázáteresztés (argon)	≤ 22,60 g/(m ² ·d)	EN 1279-4 D melléklet
Páradiffúzió sebessége	≤ 15,42 g/(m ² ·d)	EN 1279-4 D melléklet
Felhasználási körülmények		
Alkalmazási hőmérséklet tartomány	-40 °C bis 140 °C	
Szállítási egység		
Tartalom	490 ml A + B 260 kg – Komp. A 26 kg – Komp. B	Ikerkartus Fém hordó Fém kanna

Termék tulajdonságok

Alkalmazások	Speciális alkalmazások	Hőszigetelő üvegegyeségek ragasztása ajtó- és ablakrendszerekbe
Feldolgozás	Megfelelő alapaanyagok	Eloxált felületek Előkezelt polivinil-klorid (PVC) Számos horganyzott acél Különböző rozsdamentes acélok Számos alumíniumötvözet Számos műanyag Üveg Fa
	Konzisztencia	Pasztá állagú
	Felületre vonatkozó követelmények	száraz tisza zsírmentes pormentes
	Felülettisztítás	Körasolv GL Megfelelő mosógépek vagy más bevizsgált eszközök, amelyek nem hagynak maguk után maradványokat.
	Alkalmazási módszerek	2K keverő- és adagolórendszer segítségével
Tisztítás	Munkaeszközök tisztítása	Körasolv GL
	Keverőszár tisztítása	Körasolv Silicone
Tanúsítványok	Tanúsítványok és megfelelési nyilatkozatok	ETAG 002 (ETA-08/0286) alátámasztott és nem alátámasztott hőszigetelőüveg-rendszerek esetében SNJF-VEC címke, SNJF-VI.VEC címke (alumínium és rozsdamentes acél aljzaton történő alkalmazás esetén) CE-jelölés CEKAL EN 1279 T2 + T3 + T4
Megjegyzések	Feldolgozás	Alumínium vagy rozsdamentes acél aljzathoz történő ragasztásnál a Körabond HG 78 termékkel történő előkezelés szükséges.
	Összeférhetőség	Különösen a lágyítószerkeket és ásványi olajat tartalmazó anyagok kritikusak. Alapvető fontosságú, hogy a termékkel érintkezésbe kerülő anyagok (tömítőanyagok, üvegezési blokkok stb.) kompatibilisek legyenek.

További információk

Tárolás

A Ködiglaze S ragasztót a csomagoláson feltüntetett eltarthatósági időn belül kell felhasználni. Az anyagot lezárt eredeti csomagolásban, a megadott tárolási hőmérsékleten kell raktározni.

Biztonság

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot az óvintézkedések és biztonsági utasítások miatt. Minden vonatkozó biztonsági előírás be kell tartani.

Feldolgozás

A folyamatparaméterek a műszaki adattáblázatban találhatóak. Az alacsony hőmérséklet átmenetileg

magasabb viszkozitást eredményez, ezért kisebb befecskendezési mennyiséget és hosszabb kikeményedési időt eredményez. Automatikus feldolgozógépekkel az edényidő-riasztás idejét le kell csökkenteni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az alkalmazástechnikával.

Tisztítás

A munkaeszközöket használat után azonnal meg kell tisztítani. Miután a termék megszilárdult csak mechanikusan lehet eltávolítani. A megfelelő tisztítószer a termék tulajdonságait tartalmazó táblázatban található. További információkért forduljon a forgalmazójához.

Hulladékkezelés

Lásd a biztonsági adatlapot.

FONTOS: A megadott információk, specifikációk, eljárások és ajánlások (az Információk) tapasztalatainkon alapulnak, és feltételezzük, hogy helyesek. Nem vállalunk garanciát az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, vagy hogy a termék használata nem vezet veszteséghez, károsodáshoz vagy a kívánt eredmény eléréséhez. A vevő kizárólagos felelőssége a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése és meghatározása. Az ellenőrzéseket meg kell ismételni, ha az anyagok vagy a körülmények bármilyen módon megváltoznak. Egyetlen alkalmazott, kereskedő vagy képviselő sem jogosult a helyzet megváltoztatására vagy a teljesítési garancia nyújtására.

KÖZLEMÉNY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA: A termék megrendelésével / átvételével Ön elfogadja a régióra vonatkozó H.B Fuller Általános Szerződési Feltételeket. Ha még nem kapta meg, kérjen másolatot. Ezek a feltételek tartalmazzák a hallgatóságos garanciákra vonatkozó felelősség elengedését (ideértve, de nem kizárólagosan az adott célra való alkalmasság kizárását) és a felelősség korlátozásait. Egyéb feltételeket elutasítunk. Minden esetben a következők érvényesek: (1) H. B. Fuller együttes felelőssége a szerződéses követelésekkel, a büntető kártérítéssel (ideértve a gondatlanságot), a jogi kötelezettségek megszegésével, a megtévesztéssel, a szigorú felelősségvállalással vagy más okokkal kapcsolatban felhozott bármely követelés vagy egymással összefüggő követeléssorozat keretében, illetve a sérült termékek vagy a sérült termékek vételárának megtérítése tekintetében korlátozza magát. (2) H.B. Fuller nem vállal felelősséget a nyereség elvesztéséért, a szerződések elvesztéséért, az üzleti veszteségekért, a vevőközönség csökkenéséért vagy egyéb közvetlen vagy következményes károkért a termékek nyújtása miatt vagy azzal összefüggésben. (3) E feltételek mellett semmi sem zárja ki vagy korlátozza H.B. Fuller felelősségét csalás, súlyos gondatlanság, halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanság, vagy a kötelező rendelkezések megsértése okozott, kivéve, ha ezt a törvény megengedi.