

MŰSZAKI ADATLAP

KÖDISIL N Transparent

Általános tulajdonságok	Technológia / Bázis	Szilikonkaucsuk
	Terméktípus	Ragasztó- és tömítőanyag
	Kikeményedés:	Nedvességre térhálósodó Oxim rendszerű
	Mechanikai tulajdonságok	Elasztikus
	Komponensek	Egykomponenses
	Szín	Transzparens
	Termék előnyök	Kiváló időjárás ellenállóság MEKO (Methyl-Ethyl-Keton-Oxim)-mentes

Műszaki adatok

Általános

Fizikai tulajdonságok sűrűség	1,02 g/cm ³	DIN EN 542
Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek Tárolási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet Kinyomó nyomás	15 °C és 25 °C között 10 °C és 30 °C között 2 bar	
Kikeményedés Bőrösödési idő	6 perc	KÖ-vizsgálati módszer 100109
Kikeményedett anyag tulajdonságai Shore keménység (A-típus) Szakítószilárdság Maximális mozgásfelvétel	20 0,45 MPa 25 %	ISO 868 / DIN ISO 7619-1; 28 nap után; minta vastag. = 6 mm DIN 52455
Használati feltételek Felhasználási hőmérséklet	-40 °C és +200 °C között	

Termék tulajdonságok

Alkalmazások	Alkalmazási területek	Építőipari felhasználás Ipari felhasználás
Feldolgozás	Megfelelő anyagok	Több alumínium-ötvözet Több acél-ötvözet Több termoplasztikus műanyag (kivéve PMMA) Több duroplasztikus műanyag Üveg Beton Kő

MŰSZAKI ADATLAP

		Különbéle kerámia anyag Fa Több egyéb anyag
	Konzisztencia	Pasztá állagú
	Felületre vonatkozó követelmények	Száraz Tiszta Zsírmentes Pormentes
	Tapadásközvetítő (szívóképes felületekre)	Körabond HG 92
	Tapadásközvetítő (nem szívóképes felületekre)	Körabond HG 78
	Feldolgozási módszer	Felhordás fóliatömlős kinyomópisztollyal vagy kenőlappal
Tisztítás	Szerszámok tisztítása	Körasolv GL
Tanúsítások	Tanúsítások és Megfelelőségi nyilatkozatok	megfelel a DIN 18545 T. 2, E csoportnak átfesthetőség a DIN 52 452 T. 4 szerint bevizsgálva az EN 15651-1 szerint (típust ext-in-cc) bevizsgálva az EN 15651-2 szerint (G-CC típus)
Utasítások	Speciális utasítások	Gombaölő adalékot tartalmaz

További információk

Tárolás

A **Ködisil N** ragasztót a fóliatömlőn feltüntetett eltarthatósági időn belül kell felhasználni. Az anyag legjobb eltarthatóságát a zárt, eredeti csomagolás és a megadott tárolási hőmérsékleten történő raktározás biztosítja.

Biztonság

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot az óvintézkedésekről és a biztonsági információkról. Minden vonatkozó biztonsági előírást be kell tartani.

Előkészítés

Néhány hordozó felület mechanikus előkezelést és / vagy tisztítószer, vagy alapozót igényel a jó tapadás elérése érdekében. A felületi követelményeket és a megfelelő tapadásnövelőket ezen adatlap Terméktulajdonságok részében találja meg.

A ragasztandó anyagok és tulajdonságok sokfélesége miatt ajánlott a tapadás és az elvárt ragasztóerő vizsgálata tesztragasztásokkal.

Feldolgozás

A folyamat paraméterei megtalálhatók a táblázatban a műszaki adatokkal együtt. Az alacsony hőmérséklet ideiglenesen magasabb viszkozitást eredményez, ezért alacsonyabb a feldolgozási mennyiség és hosszabb a keményedési idő.

MŰSZAKI ADATLAP

Tisztítás

A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani. A termék kikeményedése után csak mechanikusan távolítható el. Megfelelő tisztítószerrel tisztítható a termék tulajdonságait tartalmazó táblázatban. További információért forduljon hozzánk bizalommal.

Ártalmatlanítás

Biztonsági Adatlap szerint.

Kiszerezési egység

600 ml/fóliatömlő; 12 db fóliatömlő/karton

FONTOS: A megadott információk, specifikációk, eljárások és ajánlások (az Információk) tapasztalatainkon alapulnak, és feltételezzük, hogy helyesek. Nem vállalunk garanciát az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, vagy hogy a termék használata nem vezet veszteséghez, károsodáshoz vagy a kívánt eredmény eléréséhez. A vevő kizárólagos felelőssége a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése és meghatározása. Az ellenőrzéseket meg kell ismételni, ha az anyagok vagy a körülmények bármilyen módon megváltoznak. Egyetlen alkalmazott, kereskedő vagy képviselő sem jogosult a helyzet megváltoztatására vagy a teljesítési garancia nyújtására.

KÖZLEMÉNY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA: A termék megrendelésével / átvételével Ön elfogadja a régióra vonatkozó H.B. Fuller Általános Szerződési Feltételeket. Ha még nem kapta meg, kérjen másolatot. Ezek a feltételek tartalmazzák a hallgatólagos garanciákra vonatkozó felelősség elengedését (ideértve, de nem kizárólagosan az adott célra való alkalmasság kizárását) és a felelősség korlátozásait. Egyéb feltételeket elutasítunk. Minden esetben a következők érvényesek: (1) H. B. Fuller együttes felelőssége a szerződéses követelésekkel, a büntető kártérítéssel (ideértve a gondatlanságot), a jogi kötelezettségek megszegésével, a megtévesztéssel, a szigorú felelősségvállalással vagy más okokkal kapcsolatban felhozott bármely követelés vagy egymással összefüggő követeléssorozat keretében, illetve a sérült termékek vagy a sérült termékek vételárának megtérítése tekintetében korlátozza magát. (2) H.B. Fuller nem vállal felelősséget a nyereség elvesztéséért, a szerződések elvesztéséért, az üzleti veszteségekért, a vevőközönség csökkenéséért vagy egyéb közvetlen vagy következményes károkért a termékek nyújtása miatt vagy azzal összefüggésben. (3) E feltételek mellett semmi sem zárja ki vagy korlátozza H.B. Fuller felelősségét csalás, súlyos gondatlanság, halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanság, vagy a kötelező rendelkezések megsértése okozott, kivéve, ha ezt a törvény megengedi.