

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

Körapren 142

Készült: 2001.10.

Kiadva: 2008.04.01.

Polikloroprén alapú felsőrészragasztó

- Előkészítéshez / kasírozáshoz
- Fogláló talpbélés gyártáshoz
- Hengerrel felhordható
- Közepes viszkozitású

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	polikloroprén, oldószeres
Szín:	borostyán
Sűrűség:	0,82 g/cm ³
Viszkozitás 20°C-on:	3000 mPas
Felhordási mód:	ecset vagy gép
Nyitott idő:	15 perc – 24 óra

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

A ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt.

A lehűlt ragasztóanyagot több napon át tartjuk szobahőmérsékleten és felhasználás előtt jól keverjük fel.

Előkészítés

Az anyagokat ragasztási felületen csiszolni, borzolni.

A ragasztási felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie

Felhordás

Mindkét ragasztási felületet egyenletesen bekenni Körapren 142-vel.

A szívóképes anyagokra kétszer kell a ragasztóréteget felvinni.

Az előírt kb. 15 perces száradási idő eltelte után a ragasztandó alkatrészeket egymáshoz illesztjük, és préseljük.

A présnyomás függ az anyagvastagságtól, a préselési idő 8-15 másodperc.



OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

Körasolv M, Körasolv CR

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Felhordás

Ecsettel vagy géppel

Tárolás

6 hónapig eltartható +18°C-on.

A munkahelyi tárolóedényt és a készítmény csomagolását mindig tartsuk jól lezárva, így az oldószer elpárolgását elkerülhetjük.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

15 kg-os fémtartály

TERMÉKSZÁM

C 54189

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

