

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

MEGABOND

Készült: 2009.03.

Kiadva: 2013.02.

Polikloroprén bázisú talp- és felsőrész ragasztó

- Bőr-, EVA-, TR- és gumitalpak felsőrészhez történő egy- és kétkomponenses (térhálósítóval) ragasztására
- Előkészítésre, kasírozásra
- Világos szín, kifejezetten az ortopéd technikához alkalmas, UV-álló
- Magas kezdeti tapadás és rövid nyitott idő
- Alacsony viszkozitású

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	polikloroprén, oldószeres	
Szín:	borostyán	
Sűrűség:	0,81 g/cm ³	
Viszkozitás 20°C-on:	1200 mPas	
Térhálósító:	Köracur TR 250, TR 400	
Keverési arány:	5 – 10 %	
Fazékidő:	4 – 6 óra	Köracur TR 250 hozzáadása esetén
Nyitott idő:	10 – 45 perc	A hidegragasztás idejét túllépve: melegragasztás +50 °C-on aktiválva

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

A ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt.

A lehűlt ragasztóanyagot legalább 3 napon át tartsuk +25 - +35 °C közötti hőmérsékleten és felhasználás előtt jól keverjük fel.

Munkaelőkészítés

A ragasztandó anyagoknak tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

A bőr, EVA, krep, gumi és TPR anyagokat gondosan csiszoljuk fel.



Talpragasztás

Mindkét ragasztási felületet egyenletesen bekenjük *Megabond* + 5-10 % térhálósító (*Köracur TR 250, Köracur TR 400*) ragasztókeverékkel.

10-45 perc száradási idő eltelte után a ragasztandó anyagokat hidegragasztással vagy melegragasztással (aktiváljuk kb. +40 - +55 °C hőmérsékletre) illesztjük össze és préseljük.

A présnyomás függ a talpanyag keménységétől, a préselési idő 8-15 másodperc.

Felsőréz egyoldalas nedvesragasztása

Egyik ragasztási felületet bekenjük *Megabond* ragasztóval. Az ellendarabot a még nedves ragasztórétegre helyezük, majd préseljük.

Felsőréz kontaktragasztása

Mindkét ragasztási felületet egyenletesen bekenjük *Megabond* ragasztóval. Szívóképes anyagokat kétszer kell bekenni.

10-45 perc száradási idő eltelte után a ragasztandó anyagokat hidegragasztással vagy melegragasztással (aktiváljuk kb. +40 - +55 °C hőmérsékletre) illesztjük össze és préseljük.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV CR , KÖRASOLV M

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Munkaeszközök

Ecsettel vagy géppel

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +18°C hőmérsékleten 6 hónapig tartható el.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

0,6 kg fémdoboz (6 db/karton)

4,0 kg kanna (6 db/karton)

8,0 kg kanna (3 db/karton)



TERMÉKSZÁM

C 54254

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

