

TERMÉKISMERTETŐ

<https://ragasztastechnika.com>

Ultraflex™ 4814

aktualizálva: 2019.02.25.

Oldószertartalmú, egy- és kétkomponensű poliuretán ragasztóanyag

Tipikus felhasználási terület:

- Felsőrészek és talpak ragasztásához a cipőiparban
- Szállítószalagok ragasztása

Terméktulajdonságok:

- Kiváló tapadás felcsiszolt gumi anyagokhoz, természetes gumihoz, TPU, PU és PVC anyagokhoz
- Közepes aktiválási hőmérséklet

Ajánlott anyagok: Cipőiparban használatos számos felsőrészek és talpak.

TECHNIKAI ADATOK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Bázis: | poliuretán, oldószeres |
| Szín: | sárgás |
| Szárazanyag tartalom: | kb. 19 % |
| Sűrűség: | kb. 0,85 g/cm ³ |
| Viszkozitás 20°C-on: | kb. 3500 mPas |
| Szavatossági idő: | 12 hónap |

Feldolgozási utasítások

Felhordás: ecsettel vagy gépi úton

Feldolgozási hőmérséklet: szobahőmérséklet, +16 °C alatt felett

Térhálósító (edző): Härter 3FE, Köracur TR 400, Helmitin 49631

Keverési arány: 5 – 10 %

Fazékidő: kb. 8 óra

Száradási / kontaktragasztási idő: 20 perc – 90 perc

Hígító: Isa-Verdünner 12, Körasolv PU

Munkaeszközök tisztítása: Isa-Verdünner 12, 220, Körasolv PU

Bőr-, mindenfajta gumi- és PUR-talp ragasztási felületét, valamint a felsőrész bedolgozási többletét készítse elő (csiszolás, borzolás, halogenizálás, előkenés, stb.). Hordja fel a ragasztót és hagyja megszáradni. Az előírt száradási / kontaktragasztási időn belül a ragasztandó alkatrészeket melegítéssel aktiváljuk (kb. 60 °C), majd egymáshoz illesztjük, és préseljük.

Megjegyzések:

Gumi anyagok, cipőtalp ragasztásához használja az Icortin C 17, Icortin C 40 F, Halosol 6, vagy Halosol S anyagot.

A lehetséges anyagok sokszínűsége miatt a pontos felhasználási módszert csak akkor lehet javasolni, ha a felhasználásra szánt anyagok ragaszthatóságát megfelelő módon megvizsgálják.

Tárolás

Eredeti, lezárt csomagolásban 12 hónapig tartható el. Napsugárzás, por, nedvesség és magas hőmérséklet ellen védeni kell. Tiszta és száraz körülmények között tárolandó +15 °C és + 35 °C között.

Biztonság

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

Kiszerezés

10 kg/kanna; 0,8 kg/db (6 db/karton)

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.