

TERMÉKISMERTETŐ

Ultraflex™ 4817 E

Készült: 2017.05.

Kiadva: 2020.03.

Oldószertartalmú, egy- és kétkomponensű poliuretán ragasztóanyag

Tipikus felhasználási terület: Felsőrészek és talpak ragasztásához a cipőiparban.

Ajánlott anyagok: Cipőiparban használatos számos felsőrészek és talpak.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	poliuretán, oldószeres
Szín:	transzparens
Szárazanyag tartalom:	kb. 21 %
Sűrűség:	kb. 0,84 g/cm ³
Viszkozitás 20°C-on:	kb. 3000 mPas
Szavatossági idő:	6 hónap

Feldolgozási utasítások

Felhordás: ecsettel vagy gépi úton

Feldolgozási hőmérséklet: szobahőmérséklet, +16 °C alatt felett

Térhálósító (edző): Härter 101, 3FE, FE/FLS, Köracur TR 400

Keverési arány: 5 – 10 %

Fazékidő: kb. 8 óra

Nyitott idő:

- egy komponenses ragasztás esetén: 20 perc – 8 nap

- két komponenses ragasztás esetén: 20 perc – 90 perc

Hígító: Isa-Verdünner 12, Körasolv PU

Munkaeszközök tisztítása: Isa-Verdünner 12, 220, Körasolv PU



Bőr-, mindenfajta gumi- és PUR-talp ragasztási felületét, valamint a felsőrész bedolgozási többletét csiszolni, borzolni szükséges. Hordja fel az Ultraflex 4817 E + edzőt (porózus bőr előkenése) és hagyja megszáradni. Az előírt száradási idő eltelte után (nyitott időn belül) a ragasztandó alkatrészeket melegítéssel aktiváljuk (kb. 70 °C), majd egymáshoz illesztjük, és préseljük.

Megjegyzések:

A vulkanizált gumi ragasztásához használja az Icortin C 17, Icortin C 40 F vagy Halosol 6, Halosol S anyagot.

A lehetséges anyagok sokszínűsége miatt a pontos felhasználási módszert csak akkor lehet javasolni, ha a felhasználásra szánt anyagok ragaszthatóságát megfelelő módon megvizsgálják.

Tárolás

Eredeti, lezárt csomagolásban, nap sugárzás, por, nedvesség és magas hőmérséklet ellen védeni kell. Tiszta és száraz körülmények között tárolandó +15 °C felett és + 35 °C alatt.

Biztonság

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

Kiszerezés

15 kg / kanna

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

