

**TERMÉKISMERTETŐ****eMELT 1112**

kiadva: 2018.01.

**Hotmelt ragasztórúd papír és karton anyagok gyors ragasztásához.****TECHNIKAI ADATOK**

Bázis:	Szintetikus gyanták		
Sűrűség:	kb. 0,98	g/cm <sup>3</sup>	MC206
Viszkózitás:	4000 ± 1200	180 °C-nál	mPas Brookfield
Szín:	sárgás		
Lágyulási pont:	102 ± 6	°C	MC08/ASTM E.28
Nyitott idő:	15 - 25	másodperc	180 °C-nál
Kötésidő:	10 - 12	másodperc	180 °C-nál
Hőállóság:	65	°C	MC218

**TULAJDONSÁGOK**

- ✓ jó termikus stabilitás
- ✓ a ragasztóanyag összetevői megfelelnek az FDA 21CFR175.105 jogszabályban támasztott követelményeknek

**FELDOLGOZÁS**

A felhordás megfelelő olvasztóberendezéssel történik fúvókán keresztül vagy hengerezve.

Ajánlott feldolgozási hőmérséklet: **170 - 210 °C**

A 210 °C hőmérsékletet ne lépje túl.

A gép állásidejében (inaktív állapotában) ajánlatos az olvasztótartály fűtését kikapcsolni.

**TISZTÍTÁS**

Forró állapotban kenőlappal, egyéb ragasztóanyag maradványokat tartályos berendezés esetén az **eMELT cleaner 21008**, felhordó fejeket, fúvókákat, fém felületeket pedig az **eMELT cleaner 21013** termékkel lehetséges eltávolítani.

**KISZERELÉS**

rúd, Ø11,5 x 300 mm és Ø14,5 x 300 mm; 10 kg/karton

**TÁROLÁS**

száraz és hűvös helyen

tárolási stabilitás: legalább 2 év tapasztalataink alapján