

MŰSZAKI ADATLAP

KÖRAPOP 330

Általános tulajdonságok	Technológia / Bázis	Szilánmódosított polimer
	Terméktípus	Ragasztó- és tömítőanyag
	Kikeményedés	Nedvességre térhálósodó
	Mechanikai tulajdonságok	Elasztikus, rugalmas
	Komponensek	Egykomponenses
	Szín	Szürke, fekete, fehér
	Termék előnyök	Jó időjárás, nedvesség és hőmérséklet ellenállóság. Magas kezdeti szilárdság.

Műszaki adatok

Általános

Fizikai tulajdonságok sűrűség szárazanyagtartalom súly szerint	1,60 g/cm ³ 100 %	KÖ-vizsgálati módszer 100031
Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek Tárolási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet Kinyomópisztoly nyomás Ajánlott minimális ragasztóréteg-vastagság	5 °C és 25 °C között 5 °C és 30 °C között 2 és 5 bar között 2 mm	
Kikeményedés Bőrösödési idő Kikeményedés	10 perc 3 mm / nap	KÖ-vizsgálati módszer 100109, klíma feltételek DIN 50014 szerint az első 24 órán belül, klíma feltételek DIN 50014 szerint
A kikeményedett anyag tulajdonságai Shore A keménység Szakítószilárdság Szakadási nyúlás Nyírószilárdság	58 2,3 MPa 200 % 1,3 MPa	DIN ISO 7619-1; 28 nap után; próbatestek vastagsága = 6 mm DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DIN EN 1465; anyag: ALU/ALU
Felhasználási feltételek Feldolgozási hőmérséklet Hőállóság (rövid ideig)	-40 °C - +80 °C +120 °C	60 perc

Termék tulajdonságok

Alkalmazások	Alkalmazási területek	Autóipar Építőipari felhasználás Ipari felhasználás Haszongépjárművek
--------------	-----------------------	--

MŰSZAKI ADATLAP

Feldolgozás	Megfelelő anyagok	Horganyzott acél Több alumínium-ötvözet Több acél-ötvözet Duroplasztikus műanyagok Termoplasztikus műanyagok (kivéve PE, PP, PTFE) Többféle kompozit anyag (pl.: CFK, GFK) Üveg Ásványi anyagok Fa Bevonatos felületek
	Konzisztencia	Pasztá állagú, állékony
	Felületre vonatkozó követelmények	Száraz Tiszta Zsírmentes
	Felülettisztítás	Körasolv GL Körasolv PU Körasolv WL
	Tapadásközvetítő (szívóképes felületekre)	Körabond HG 74 E
	Feldolgozási módszer	kartusos kinyomópisztollyal (310 ml) fóliatömlős kinyomópisztollyal (600 ml) adagológéppel
Tisztítás	Szerszámok tisztítása	Körasolv GL Körasolv PU
Utasítások	UV ellenállóság	Ez a termék nem alkalmas olyan üvegragasztásokhoz, amelyek állandó UV-terhelésnek vannak kitéve a ragasztó felületén. Kérjük kérdezze meg értékesítési partnerét az ilyen alkalmazásokra alkalmas termékekről.
	Stressz-repedés	PMMA, ABS, PC vagy PS műanyagok esetében sztrezz-repedés jöhet létre a ragasztóanyaggal érintkezve, ezért teszteléssel kell meggyőződni a termék alkalmasságáról
	Összeférhetőség habokkal	polisztirol

További információk

Tárolás

A Körapop 330-at a csomaoláson feltüntetett eltarthatósági időn belül kell felhasználni. Az anyag legjobb eltarthatóságát a zárt, eredeti csomagolás és a megadott tárolási hőmérsékleten történő raktározás biztosítja.

MŰSZAKI ADATLAP

Biztonság

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot az óvintézkedésekről és a biztonsági információkról. Minden vonatkozó biztonsági előírást be kell tartani.

Előkészítés

Néhány anyag felülete mechanikus előkezelést és / vagy tisztítószer, vagy alapozót igényel a jó tapadás elérése érdekében. A felületi követelményeket és a megfelelő tapadásnövelőket ezen adatlap Terméktulajdonságok részében találja meg.

Feldolgozás

A folyamat paraméterei megtalálhatók a táblázatban a műszaki adatokkal együtt. Az alacsony hőmérséklet ideiglenesen magasabb viszkozitást eredményez, ezért alacsonyabb a feldolgozási mennyiség és hosszabb a keményedési idő.

Tisztítás

A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani. A termék kikeményedése után csak mechanikusan távolítható el. Megfelelő tisztítószerrel található a termék tulajdonságait tartalmazó táblázatban. További információért forduljon hozzánk bizalommal.

Méretezés

Az felhordandó ragasztóréteg vastagsága függ a várható maximális erőhatásoktól és fuga mozgásoktól. Azonban a 2 mm minimális rétegvastagság erősen ajánlott.

Ártalmatlanítás

Biztonsági Adatlap szerint.

Kiszerezési egység

600 ml/fóliatömlő; fehér szín; 12 db fóliatömlő/karton (standard kiszerezés, általában raktárról)

310 ml/kartus; 12 db kartus/karton (csak megrendelésre, szín a gyár visszaigazolása alapján)

FONTOS: A megadott információk, specifikációk, eljárások és ajánlások (az Információk) tapasztalatainkon alapulnak, és feltételezzük, hogy helyesek. Nem vállalunk garanciát az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, vagy hogy a termék használata nem vezet veszteséghez, károsodáshoz vagy a kívánt eredmény eléréséhez. A vevő kizárólagos felelőssége a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése és meghatározása. Az ellenőrzéseket meg kell ismételni, ha az anyagok vagy a körülmények bármilyen módon megváltoznak. Egyetlen alkalmazott, kereskedő vagy képviselő sem jogosult a helyzet megváltoztatására vagy a teljesítési garancia nyújtására.

KÖZLEMÉNY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA: A termék megrendelésével / átvételével Ön elfogadja a régióra vonatkozó H.B Fuller Általános Szerződési Feltételeket. Ha még nem kapta meg, kérjen másolatot. Ezek a feltételek tartalmazzák a hallgatóságos garanciákra vonatkozó felelősség elengedését (ideértve, de nem kizárólagosan az adott célra való alkalmasság kizárását) és a felelősség korlátozásait. Egyéb feltételeket elutasítunk. Minden esetben a következők érvényesek: (1) H. B. Fuller együttes felelőssége a szerződéses követelésekkel, a büntető kártérítéssel (ideértve a gondatlanságot), a jogi kötelezettségek megszegésével, a megtévesztéssel, a szigorú felelősségvállalással vagy más okokkal kapcsolatban felhozott bármely követelés vagy egymással összefüggő követeléssorozat keretében, illetve a sérült termékek vagy a sérült termékek vételárának megtérítése tekintetében korlátozza magát. (2) H.B. Fuller nem vállal felelősséget a nyereség elvesztéséért, a szerződések elvesztéséért, az üzleti veszteségekért, a vevőközönség csökkenéséért vagy egyéb közvetlen vagy következményes károkért a termékek nyújtása miatt vagy azzal összefüggésben. (3) E feltételek mellett semmi sem zárja ki vagy korlátozza H.B. Fuller felelősségét csalás, súlyos gondatlanság, halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanság, vagy a kötelező rendelkezések megsértése okozott, kivéve, ha ezt a törvény megengedi.