
TERMÉKISMERTETŐ

<https://ragasztastechnika.com>

HALOSOL S

Készült: 2005.11.

Kiadva: 2010.01.

Egykomponensű halogenizálószer

- Gumi-, TR-, TPR-, és latex talpak előkészítéséhez

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Halogénsav-származék, oldószeres
Szín:	sárgás-transzparens
Sűrűség:	Kb. 0,90 g/cm ³
Viszkozitás 20°C-on:	Kb. 5 mPas
Felhordási mód:	Műanyag ecset (fémmentes)
Szellőzési idő:	Kb. 5 perc
Az előkezelt anyagok tárolási ideje:	Kb. 3 hét (anyagtól függően)

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

A **HALOSOL S** terméket, a ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt.

A lehűlt **HALOSOL S** terméket tartsuk +25 - +30 °C közötti hőmérsékleten és felhasználás előtt jól rázzuk össze.

Munkaelőkészítés

A gumi és latex talpakat lehetőség szerint ragasztási felületen borzoljuk és portalanítjuk; TR-talpakat megmunkálás előtt **Helmitin 683** oldószerral mossuk le az esetleges festék és formaleválasztó réteg eltávolítása miatt.

Felhordás

A **Halosol S** felhordása műanyag szőrű, fémmentes ecsettel történjen. Fontos, hogy a felhordás egyenletesen, ne túl vastagon történjen, mert különben a ragasztóréteg kötősszilárdsága a többlet miatt csökken.



OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

Helmitin 683, Helmitin 694

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +18°C hőmérsékleten 6 hónapig tartható el.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

200 ml / üveg (10 db / karton)

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

